



## F58 GT ACRYFILLER HS DARK GREY

Apprêt acrylique à deux composants à basse émission de solvants

### A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Produit High Solid au bas contenu de solvants. Approprié dans des travaux neufs ou en réparation automobile. Séchage particulièrement rapide, très facile à poncer. Non-absorbant, il donne aux vernis un brillant uniforme et élevé. Peut être recouvert de tous les types de finition. La valeur limite de COV (composés organiques volatiles), conformément à la Réglementation 2004/42, pour la sous-catégorie IIB (c), dont ce produit fait partie, est de 540 g/l. La valeur de COV de ce produit prêt à l'emploi est inférieure à 540 g/l.

### B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition	Résines acryliques oxhydrilées, pigments, charges de minéraux, solvants
Poids spécifique	1,54 ± 0,05 kg/l
Couleurs disponibles	Gris Fonce'
Données de sécurité	Voir la fiche des données de sécurité.

### C) PREPARATION DU SUPPORT:



\* Tôle nue, acier zingué, laminés au polyester, bois, enduits polyesters, etc.

\* Anciennes couches de laque y compris les systèmes double-couche.



\* Poncer au papier P180-P220

\* Nettoyer bien la surface avec Antisil V09 et s'assurer qu'elle soit sèche et parfaitement dégraissée et débarrassée de toute impuretés.

### D) ATTENTION:

- \* Observez les temps d'évaporation entre les couches selon la dilution et la température
- \* Pour utiliser le produit comme isolant, le diluer à 20% avec du diluant pour acryliques
- \* Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C
- \* Conservez dans un endroit frais et sec.

#### INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A.

42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

Uff. Comm. le Italia: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 231819

International Department: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 513738 - Fax +39 0522 512446

Stabilimento: 42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384

Stabilimento: 26817 S. Martino in Strada (LO) - Via del Commercio, 1 - Tel. +39 0371 475313 - Fax +39 0371 475370

CAPITALE SOC. € 557.820,00 - R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357



F58 GT ACRYFILLER HS DARK GREY

fiche :

F58

E) MODE D'EMPLOI:



5:1 (12% en poids) catalyseur C16-C17 Pot life > 30' à 20°C  
4:1 (16% en poids) catalyseur C01-C02 Pot life > 30' à 20°C  
3:1 (20% en poids) catalyseur C04 Pot life > 30' a 20°C



0-20% avec Diluant D10-D11  
52"-20" DIN 4 mm à 20°C.



1,5-1,8 mm 2-4 bar  
2-3 = 160-240 microns



3h à 20°C.  
20-30' à 60°C



9-12' à 1 mt.



P320-P400



P600-P1000

F) NETTOYAGE DES OUTILS:

\* Au diluant nitro

G) RECOUVRABILITÉ

Emaux de finition à deux composants  
Emaux double-couche au solvant  
Emaux double-couche à l'eau

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.