



BS96 SIGILPOL

Mastic polyuréthane monocomposant

A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

C'est un produit à haut contenu solide, sans solvants, durcissement rapide. Peut être appliqué sur les supports les plus divers tels que: tôles, aluminium, ciment, verre, matériaux synthétiques. Sert en particulier sur les carrosseries pour étancher les parties soumises à fortes vibrations tels que les corps creux, renforts, masques avant, etc. Son haut résidu sec lui permet d'être parfait pour faire les cordons de soudure. Recouvrable avec tous les émaux de finition.

B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition	Résines polyuréthanes durcissantes à l'eau
Poids spécifique	1,17 ± 0,1
Couleurs disponibles	Blanc. gris
Données de sécurité	Voir la fiche des données de sécurité

C) MODE D'EMPLOY:

Nettoyer et dégraisser préalablement la partie à traiter. Appliquer le produit avec le pistolet pour cartouches. L'épaisseur idéale d'application est de 1-3 mm. selon la rugosité de la surface. S'il est nécessaire, lisser le produit à la brosse ou à la spatule mouillées. Le recouvrement peut s'effectuer sans problèmes après 1 heure environ, selon la température d'application et l'humidité. Les temps de durcissement allongent en conditions d'humidité atmosphérique très basse.

D) ATTENTION:

- * Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C. Durée de vie : 12 mois
- * Après stockage à de basses températures, il est conseillé de reconditionner le produit à 20°C avant l'emploi.
- * L'humidité peut abîmer le produit en le faisant réticuler prématurément.

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A.

42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

Uff. Comm.le Italia: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 231819

International Department: 42124 Reggio Emilia - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 513738 - Fax +39 0522 512446

Stabilimento: 42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384

Stabilimento: 26817 S. Martino in Strada (LO) - Via del Commercio, 1 - Tel. +39 0371 475313 - Fax +39 0371 475370

CAPITALE SOC. € 557.820,00 - R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357