




1K PLASTIPRIMER 1.823.1500 1K PLASTIPRIMER *Aérosol* 1.880.1600

APPRÊT POUR PLASTIQUE



1K Plastiprimer est un apprêt monocomposant utilisable sur tous les plastiques sauf le PC, l'ABS et le PUR. Il peut être employé comme primaire d'adhérence pour la majorité des pièces en plastique d'origine utilisées dans le secteur automobile, n'ayant pas été prétraitées.

1K Plastiprimer Aérosol correspond au même produit, conditionné sous la forme d'un aérosol pratique et facile à utiliser.

Il est donc possible d'éviter d'avoir recours à un pistolet de pulvérisation et de devoir le nettoyer ensuite, ce qui permet d'économiser des solvants de nettoyage, du temps et de l'argent.

Le primaire d'adhérence pour plastiques spéciaux est un primaire d'adhérence monocomposant spécifiquement conçu pour les plastiques sensibles aux solvants, tels que le PC, l'ABS et le PUR.

SUPPORTS

Conçu pour être utilisé sur les matières plastiques employées dans le secteur automobile.

Important:

L'utilisation d'apprêts pour plastique n'est pas requise sur les fibres de verre et les enduits gélifiés. En cas de mise en peinture en série de plastiques pour des carrosseries industrielles ou dans le secteur industriel en général, contacter le service technique de MaxMeyer pour obtenir des instructions sur les procédés de peinture spécifiques pour chaque type de plastique.



PRÉPARATION

Nettoyez soigneusement les surfaces avec de l'eau chaude et du détergent. Rincer et sécher.

Essuyer avec un agent antistatique 1.931.4000


Ce produit est prêt à l'emploi.

Remuer avec soin le produit avant utilisation.

AÉROSOL

Agiter vigoureusement l'aérosol pour bien mélanger son contenu.

Le produit est ensuite prêt à être utilisé.





1K PLASTIPRIMER 1.823.1500 1K PLASTIPRIMER Aérosol 1.880.1600

APPLICATION

Primaire d'adhérence	1.823.1500
Buse de pistolet à gravité	1.3-1.4
Pression de pulvérisation	Voir recommandations des fabricants
Nombre de couches	2 (légères)
Épaisseur conseillée	3 - 7 microns
Épaisseur maximale	10 microns



AÉROSOL

Application manuelle, à une distance de 15-20 cm de la surface

Nombre de couches	2 couches
Épaisseur de film recommandée	3 - 7 microns
Épaisseur maximale du film	10 microns

SECHAGE

SÉCHAGE À L'AIR	1.823.1500 / 1.880.1600
Temps d'attente entre les couches	5-10 minutes
Application d'apprêt/de laque	Au bout de 30 minutes Max. 4 heures



SURPEINTURE

Possible sans ponçage dans les 4 heures suivant l'application.

PONÇAGE

Inutile. Le cas échéant, poncer à l'aide d'un tampon Scotch-Brite fin et recouvrir avec le même apprêt pour plastiques.



1K PLASTIPRIMER 1.823.1500 1K PLASTIPRIMER *Aérosol* 1.880.1600

FINITIONS

Tous les apprêts 2K, laques 2K et hydrodiluable de la gamme MaxMeyer Car Refinish



DONNEES TECHNIQUES

Conditionnement	Aérosols 400 mL et 1 Litre
Stockage	Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur
Rendement théorique	8,2 m ² /l de produit prêt à l'emploi, 5 microns d'épaisseur

INFORMATIONS RELATIVES AUX COV

1K Plastiprimer 1.880.1600 Aérosol

La valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie de produit: IIB.e) dans sa forme prête à l'emploi, est au maximum de 840g/litre de COV. La teneur en COV de ce produit, dans sa forme prête à l'emploi, est au maximum de 840g/litre.

1K Plastiprimer 1.823.1500

Le produit n'entre pas dans le champ de la directive européenne 2004/42 et n'a donc pas fait l'objet d'une classification en termes de COV.

Ces produits doivent être utilisés par des réparateurs automobiles professionnels.



SECURITE ET MANIPULATION

Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles spécifiées.

Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine.

Pour obtenir des renseignements sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité, également disponible à l'adresse suivante :

www.maxmeyer.com



MaxMeyer et le logo MaxMeyer sont des marques commerciales de PPG industries.

© Année 2022 PPG Industries. Tous droits réservés.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter :

PPG Industries France

Automotive Refinish France

Immeuble Union Square

1-3, rue de l'Union

92500 RUEIL-MALMAISON

Tel : 01 41 47 23 00

E-mail : accueilgennevilliers@ppg.com

