

F70 EPOS PRIMER GREY

Primaire d'adhérence anticorrosion à deux composants

A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Apprêt époxy à deux composants à haut pouvoir d'adhérence pour tous les types de tôle galvanisée et, en général, pour les supports particulièrement difficiles. Pouvoir anticorrosion exceptionnel ; sans chromate. Idéal pour les applications en cycles « mouillé sur mouillé » aussi avec des produits en polyester. Ce produit est un isolant excellent sur les anciennes peintures non renforcées et thermoplastiques. Application facile et séchage rapide. Peut être recouvert de tous les types de finition. La valeur limite de COV (composés organiques volatiles), conformément à la Réglementation 2004/42, pour la sous-catégorie IIB (c), dont ce produit fait partie, est de 540 g/l. La valeur de COV de ce produit prêt à l'emploi est inférieure à 540 g/l.

B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition	Résines époxy, pigments anticorrosion, charges minérales et solvants
Poids spécifique	1,560 ± 0,050 kg/l
Couleurs disponibles	Gris
Données de sécurité	Voir fiche de sécurité

C) PREPARATION DU SUPPORT:



*Tôle nue, tôle galvanisée, aluminium, mastics polyesters, etc.

*Anciennes finitions non renforcées.



*Poncer au papier abrasif P180-P220.

*Nettoyer soigneusement la surface à traiter avec de l'Antisil V09 et veiller à ce qu'elle soit sèche et sans traces de silicone, cire, graisses ni corps étrangers en général.

D) ATTENTION:

- * Respecter les temps d'évaporation entre deux couches en fonction de la dilution et de la température.
- * Diluer le produit à 20-30% avec un diluant pour apprêts époxy pour l'utiliser comme isolant.
- * Délai d'attente maximum entre couches : 12 heures à 20°C. Après 12 heures, un ponçage est nécessaire. Pour les applications en cycles « mouillé sur mouillé » attendre 30' à 20°C
- * Ne pas utiliser le produit à des températures inférieures à 10°C.



F70 EPOS PRIMER GREY

fiche :

F70

E) MODE D'EMPLOI:



2:1 (30% en poids) Durcisseur C70/C71 vie en pot > 30' à 20°C.



**0-30% avec Diluant D70
30''-18'' DIN 4 mm à 20°C**



**1,5-1,8 mm 2-4 bars
1-2 = 40-60 microns**



**5 h à 20°C.
20-30' à 60°C.**



9-12' à 1 m



P320-P400



P600-P800

F) NETTOYAGE DES OUTILS:

* Avec un diluant nitrocellulosique ou de nettoyage.

G) RECOUVRABILITÉ

**Mastics polyesters
Apprêts primaires acryliques et polyuréthanes
Émaux de finition**

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.