

SOFT PLUS

1.834.1800

MASTIC POLYESTER

Soft Plus est un mastic polyester à la spatule de première qualité caractérisé par une application facile et un séchage très rapide.

Soft Plus est facile à modeler, ne coule pas de la spatule et se ponce rapidement. Grâce à sa structure granulaire très fine et équilibrée, il ne présente pas de porosité et est adapté pour niveler les petites comme les grosses imperfections.

SUPPORTS

Tôle d'acier propre, dégraissée et poncée
Fibre de verre, gel-coat, poncés
Peintures en bon état, poncées (sauf thermoplastiques)

Important :


Ne pas appliquer sur Ecophos, peintures thermoplastiques ou sensibles aux solvants.
Sur ces types de peintures, ne pas déborder sur la couche de peinture avoisinante.

PREPARATION

Nettoyer la surface avec de l'eau (de préférence chaude) et un détergent. Poncer les anciens fonds avec du papier P60. Laver avec le dégraissant antisilicone 3600.



	POIDS
STOPPER 1800	1 000
DURCISSEUR	20
DUREE DE VIE EN POT	4 - 7 mn




Important :

Pendant la saison hivernale, pour un meilleur séchage, le rapport de catalyse sera porté à 3%.
Bien mélanger le durcisseur jusqu'à disparition de la couleur rouge.
Ne pas dépasser la dose de durcisseur préconisée afin d'éviter une décoloration de la teinte.

DURCISSEURS

DURCISSEURS 2303 tube de 30 et 45 g par boîte
 2400 tube de 45 g par cartouche





APPLICATION

Une ou plusieurs couches
Epaisseur conseillée
Epaisseur maximum

200-800 microns
1 000 microns



SECHAGE

A L'AIR

Intervalle entre les couches
Ponçage à sec
RAYONS INFRAROUGES
ondes moyennes
ondes courtes

à 10°C
10 mn
après 25 mn

à 20°C
8 mn
après 15 mn

10 minutes
5 minutes



PONCAGE

A SEC

Pour une utilisation en retouches avec MS FILLER 4:1
1ère couche
2ème couche
Zone adjacente

P 80
P 120 + P 220
P 320 - 400

RECOUVRABLE AVEC

Tous les apprêts de la gamme MaxMeyer Car Refinish.



DONNEES TECHNIQUES

Conditionnement	boite de 1 Kg	code 1.834.1800/E1K (durcisseur compris)
	boite de 1,5 Kg	code 1.834.1800/E1.5K (durcisseur compris)
	cartouche de 1,5 Kg	code 1.834.1800/E1.5CK (durcisseur compris)
Stockage	conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur	

INFORMATIONS SUR LES COV

La teneur limite en COV imposée par la législation européenne pour ce produit (catégorie de produit : IIB.b), dans sa forme prête à l'emploi, est de 250 g/litre. La teneur maximale en COV de ce produit en prêt à l'emploi est de 250 g/litre. Selon le mode d'utilisation choisi, la teneur en COV de ce produit en prêt à l'emploi peut être inférieure à la limite fixée par la législation européenne.



SECURITE ET MANIPULATION

Ces produits sont réservés à un usage professionnel et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles spécifiées. Les informations figurant sur cette fiche technique sont basées sur les connaissances techniques et scientifiques actuelles, l'utilisateur a la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit convient aux fins prévues.

Pour plus d'informations, contactez :
PPG Industries France
10 rue Fulgence Bienvenüe
92238 Gennevilliers Cedex
France
Tél : 01 41 47 79 95
Fax : 01 41 47 21 25

Pour les informations sur la Santé et la Sécurité, se référer à la fiche sur les données de sécurité, également disponible sur :
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS

MaxMeyer et le logo MaxMeyer  sont des marques déposées de PPG Industries.
© 2006 PPG Industries. Tous droits réservés.

