



SC1 CHAMELEON

Mastic universel moyen au poids spécifique

A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Mastic universel au moyen poids spécifique pour emploi sur tous les supports, souple dans l'application et compact. Sa principale caractéristique est celle d'indiquer, après étalement, l'aptitude au ponçage à travers un changement net de couleur; mettant aussi en évidence des erreurs éventuelles dues à un mélange non correct avec le durcisseur. Sa composition particulière lui donne un ponçage très facile, faible perméabilité à l'humidité, fort pouvoir adhésif et excellente finition. La valeur de COV de ce produit prêt à l'emploi est inférieure à 250 g/l, conforme à la limite de catégorie admise par la directive européenne 2004/42/CE.

B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition: Résines polyestères insaturées et charges spéciales
Poids spécifique: 1,35 ± 0,05 kg/l
Couleurs disponibles: Verte RAL 6019
Données de sécurité: Voir la fiche des données de sécurité.

C) PREPARATION DU SUPPORT:



* Tôle zinguée, aluminium et ses alliages, matériaux ferreux, acier, matières plastiques.

* Peintures originales ou anciennes couches de laques bien consolidées.



* Nettoyer bien la surface à traiter avec Antisil V09 et s'assurer qu'elle soit sèche et parfaitement dégraissée et débarrassée de toute impureté.

* Appliquer sur fonds ou sur couches de laque seulement après ponçage et nettoyage.

D) ATTENTION:


* Mélanger bien le mastic avec 1-3 % de durcisseur en pâte. Une quantité excessive de durcisseur peut causer la formation de taches en phase de peinture.

* Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C.

* Conserver dans un endroit frais et sec.



E) MODE D'EMPLOI:



1-3% durcisseur en pâte Pot life 3-5' à 20°C.



Application à la spatule.



< 30' à 20°C



4'- 5' à 1 mt.



**P60-P120 dégrossissage
P180-P220 finissage**

F) NETTOYAGE DES OUTILS:

* Au diluant nitro ou de nettoyage

G) RECOUVRABILITÉ:

**A14, A15 Primers
F18 Mastic Spray
F09, F30, F35 Apprêt
F04, F16, F02, F90, F91, F92, F93 Apprêt Acrylique
F06, F57, F58, F59 Apprêt Acrylique**

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.