



F01 FLASH 2

Apprêt de remplissage HS UV

A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Apprêt à séchage UV avec haut pouvoir de remplissage sans peau d'orange, fortement polyvalent, indiqué pour les travaux de réparation. Dans son emploi général il est particulièrement indiqué pour les travaux exigeant une finition avant la peinture-émail de haute qualité. Dilué avec du diluant D01 s'utilise comme un isolant de remplissage excellent. Permet de travailler avec un cycle extrêmement rapide. N'absorbe pas et donne aux peintures de finition une brillance uniforme et élevée.

B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition	Résines spéciales et charges minérales.
Poids spécifique	1,36 ± 0,01
Couleurs disponibles	Neutre Clair
Données de sécurité	Faire référence à la fiche de sécurité

C) PREPARATION DU SUPPORT:



*Tôle nue, tôle galvanisée, laminés en polyester, bois, mastics polyester, etc.

*Anciennes finitions y compris celles à double couche.



*Poncer avec du papier abrasif P180-P220.

*Nettoyer soigneusement la surface à traiter avec Antisil V09 et s'assurer qu'elle est sèche et sans silicone, cires, graisses et autres substances en général.

D) ATTENTION:

- * Respecter les délais de recouvrement entre une couche et l'autre en tenant compte de la dilution et de la température.
- * Pour utiliser le produit comme isolant diluer avec 10% de diluant D01.
- * Refermer le pot après chaque prélèvement pour éviter que le produit soit exposé à la lumière.
- * Conserver dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité.



F01 FLASH 2

fiche :

F01

E) MODE D'EMPLOI:



0-10% avec diluent D01
50"-18" DIN 4 mm à 20°C.



1,3-1,5 mm 2-4 bar
1-2 = 100-200 microns



2-5 minutes séchage pour recouvrement



2-5' à 15 cm



P320-P400



P600-P1000

F) NETTOYAGE DES OUTILS:

* Au diluant nitro.

G) RECOUVRABILITÉ

Peinture-émail de finition bicomposants
Peinture-émail deux couches au solvant
Peinture-émail deux couches à l'eau

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.